

**ПОПРАВКА К ГОСТ 30698-2000
"СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2	ГОСТ 111-90	ГОСТ 111-2001
Пункт 4.1.7	СМ2	СМ2
Таблица 6	450	700
Пункт 4.2.2	листовое по ГОСТ 111 марок М ₁ , М ₂ , М ₃ , М ₄ , М ₅ , М ₆ , М ₇	листовое по ГОСТ 111 марок М0, М1, М2, М3
Пункт 6.7	Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов проверяют визуально при освещенности не менее 300 лк с расстояния 300 - 600 мм.	Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов проверяют визуально при освещенности не менее 300 лк.
Пункт 6.10.4	На образце выделяют квадрат размером 50 x 50 мм на расстоянии не менее 50 мм от края образца, затем образец укладывают на горизонтальную твердую поверхность. По образцу наносят удар в любом месте, кроме отмеченного квадрата, на расстоянии не менее 50 мм от него и от края образца. Если после удара стекло не разрушилось, то наносят последующие удары до его разрушения.	По образцу наносят удар в любом месте на расстоянии не менее 50 мм от края образца. Если после удара стекло не разрушилось, то наносят последующие удары до его разрушения. После чего осматривают поверхность образца и выделяют квадрат размером 50 x 50 мм с наиболее крупными осколками стекла.